المنشأة العامة لصناعة الكونكريت الخفيف والطابوق الجيري

بغداد / ص.ب : ٢٠٢٨٤ بغداد الجديده

=====================

الدائــرة الفنية :   تليفون :

م / مواصفـــــــــــــــات

أولا : مواصفـــات الطابوق الجيرى الصلـــــــــد :

١ / قياس ٢٤٠×١١٥×٧٥ ملم.

٢ / وزن الطابوقه الواحده ٢٫٧٥ كغم.

٣ / كثافته ١٫٨ طن /م٣.

٤ / قوة تحمله لاتقل عن ١٥٠ كغم /سم٢.

٥ / قابليته لامتصاص لاتزيد على ١٢٪ من الحجم.

٦ / لايتأثر سطوح الطابوق الجيرى بالتآكل كما هو الحال في الطابوق الفخارى بمرور الزمــــن.

٧ / تقليل التأثـــــر بالعوامل الطبيعيـــــه.

٨ / يمكن أستخدامه لعدة طوابق دون أستخدام هياكل كونكريتيه لقوة تحملــه

٩ / أنتظام حافاته وعدم تأثره بالعوامل الجويه يمكن أستخدامه دون بياض مما يقلـــل الكلفــــه.

١٠ / لاينزهــــــــــــر.

١١ / يبلغ مقدار عزله للحراره ٠٫٦٧ كيلو سعره /م ساعه درجه مئويه.

ثانيا : بلــــوك الجـــيرى المثقـــب :

١ / قياس ٢٤٠ × ٢٤٠ × ١٦٠ ملم.

٢ / كثـــافته ١٤٠٠ كغم / سم٢.

٣ / قوة تحمله لا تقل عن ٧٥ كغم / سم٢.

٤ / وزن البلوكـــه الواحده ١٢٫٨ كغـــم.

٥ / حجمه يعادل ٤٫٥ مره حجم الطابوقه الاعتيادى مما يقلل في كلفة البناء.

ثالثا : الطابوق الجيرى الملون والمشذور بالالوان الاصفر، والاحمر، والاخضر،

١ / قياس ٢٤٠ × ١١٥ × ٧٥ ملم.

٢ / قياس ٢٤٠ × ٥٧ × ٧٥ ملم المشذور.

٣ / يستخدم الطابوق الملون أو المشذور للواجهات بديل أستخدام اللبخ والصبغ مما يكسب الواجهات منظـــر جمالـــــي.

لذا فان قوة التحمل للطابوق الجيرى أعلى من قوة التحميل للطابوق الفخارى الصنف

(أ) [illegible]